

保證熔解量(公斤/小時) TYPICAL MELTING RATE (Kg/Hr)

頻率範圍 Frequency Range (HZ)	輸出電力 Power Output (KW)	輸入電力 Power Input (KVA)	不銹鋼 Steel 1650 °C kg	青銅 Bronze 1175 °C kg	鑄鐵 Iron 1500 °C kg	鋁 Aluminum 730 °C kg
3k-10k	35	41	40	70	45	40
2K-3K	75	90	105	185	115	105
2K-3K	100	125	145	260	160	145
2K-3K	125	150	200	370	215	200
2K-3K	150	175	235	400	250	235
2K-3K	175	200	280	525	305	280
500-3K	200	230	320	620	350	320
500-3K	250	285	435	825	480	435
500-1K	300	350	540	1015	600	540
200-1K	400	450	725	1380	815	725
200-1K	500	560	905	1730	1000	905
200-1K	600	680	1100	2080	1210	1100
200-1K	750	865	1360	2590	1500	1360
200-1K	1000	1150	1800	3420	2000	1800
200-1K	1250	1400	2250	4275	2500	2250
200-1K	1500	1690	2700	5070	3000	2700
200-500	2000	2250	3600	6780	4000	3600
200-500	2500	2810	4650	8875	4950	4650
200-500	3000	3500	5750	10900	6350	5750
200-500	3500	3900	6580	12500	7250	6580
200-500	4000	4520	7650	14500	8400	7650
200-500	5000	5550	9550	18100	10500	9550

根據正常連續操作，裝料密實，第二爐次以後的熔解量。

Based on a nominal furnace size for second heat when lining is hot. Charge is dense and bus runs proper.

輸入電源：

Power input: 3 Phase Voltage: 380-600 VAC (50/60HZ) 依本公司規定指定電壓

Voltage: According to our Stipuation, use supply voltage rating.

爐容量：

Furnace capacity: 5kg~10,000kg

本公司保留進步性，改善設計變更的權利，主機與配合供應以合約為準。

The manufacturer reserves the right for improvements, slteration of designs for betterment.

The power unit and accssories shall be supplied according to the final agreement.

星 歲 機 電 股 份 有 限 公 司



SHEEN WAY ELECTRIC MACHINERY Co., Ltd.

NO.130, LN.98, GONGYI RD., ZHUNAN, MIAOLI, TAIWAN, R.O.C.

TEL: 636395 636396 FAX: (886)-37-635995

台灣省苗栗縣竹南鎮公義路 98 巷 130 號